

Газопроводы

Число стыков, подлежащих контролю, в % от общего числа стыков, сваренных на объекте каждым сварщиком с использованием сварочной техники:

с высокой степенью автоматизации

со средней степенью автоматизации

1. Подземные газопроводы давлением: до 0,005 МПа (за исключением указанных в поз. 2); св. 0,005 до 0,3 МПа (за исключением указанных в поз. 3); св. 0,3 до 0,6 МПа (за исключением указанных в поз. 3)

3,
но не менее одного стыка
12,
но не менее одного стыка
25,
но не менее одного стыка

6,
но не менее одного стыка
25,
но не менее одного стыка
50,
но не менее одного стыка

2. Подземные газопроводы давлением до 0,005 МПа., прокладываемые в лучинистых (кроме слаболучинистых), просадочных II типа, набухающих, вечномерзлых грунтах и в других особых грунтовых условиях

6,
но не менее одного стыка

12,
но не менее одного стыка

3. Подземные газопроводы св. 0,005 до 0,6 МПа, прокладываемые вне населенных пунктов за пределами черты их перспективной застройки

5,
но не менее одного стыка

10,
но не менее одного стыка

4. Во всех остальных случаях прокладки подземных газопроводов, предусмотренных таблицей норм УЗК для контроля стальных газопроводов

25, но не менее одного стыка

50, но не менее одного стыка

Примечания. 1. При протяжке полиэтиленовых газопроводов внутри стальных производится 100%-ный контроль сварных стыковых соединений.

2. Стыки, сваренные с помощью сварочной техники с ручным управлением, проверяются по нормам для стальных газопроводов.